

## TESSUTO ZEUS

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>DATI TECNICI</b>	<b>STANDARD</b>
TIPO DI TELO	DIM-OUT
COMPOSIZIONE	TREVIRA CS 60% PES 40%
IGNIFUGAZIONE	IGNIFUGO CLASSE 1
PESO TESSUTO	265 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
ALTEZZA TELO	3350 mm
SPESSORE	0.57 mm ± 0.08 mm
RESISTENZA ALLA LUCE	6/7
MANUTENZIONE	PULIRE CON PANNO UMIDO

## Colori / Colours

	Ts	Rs	As	Gtot C Interno Interior
35000	40	55	4,5	0,40
37001	39	58	3,6	0,39
37060	32	53	15	0,40
37003	33	48	19	0,42
37002	31	47	22	0,42
37061	27	46	27	0,42
37050	24	40	35	0,44
37864	24	36	40	0,46
37865	20	33	47	0,46
37017	30	46	24	0,42
03409	30	49	21	0,42
03410	22	34	44	0,46
37015	24	44	32	0,43
37065	29	49	23	0,42
37071	31	48	21	0,42
37008	26	44	30	0,43
37070	26	40	33	0,44
02112	17	27	56	0,45
37999	19	28	54	0,48
37099	23	36	41	0,46
02104	25	39	36	0,45
37031	31	51	18	0,41
37029	34	49	17	0,41
37080	33	48	18	0,42
37081	33	53	14	0,40

## Legenda / Legend

Ts	Trasmissione energia solare in %
	Solar Transmittance %
Rs	Riflessione solare in %
	Solar Reflection %
As	Assorbimento solare in %
	Solar Absorption %
Tv	Trasmissione luminosa in %
	Visible Light Transmission %
Gtot C	Fattore solare con vetro standard C (EN 13363-1)
	Solar Factor with standard glazing C (EN 13363-1)
Classificazione Gtot (EN 14501)	
Gtot Classification (EN 14501)	
0	Effetto molto scarso/ Very little effect( $G_{tot} \geq 0,50$ )
1	Effetto scarso/ Little effect( $0,35 \leq G_{tot} < 0,50$ )
2	Effetto moderato/ Moderate effect( $0,15 \leq G_{tot} < 0,35$ )
3	Effetto buono/ Good effect( $0,10 \leq G_{tot} < 0,15$ )
4	Effetto ottimale/ Very good effect( $G_{tot} < 0,1$ )

### NOTA / NOTE

vetro standard C: vetrocamera 4/16/4 mm basso emissivo con riempimento gas Argon  
standard glazing C: low emission 4/16/4 mm double glazing filled with Argon gas